





Soudaflex 40FC es un sellador monocomponente elástico de alta calidad a base de poliuretano.

Tiene como características una excelente aplicación, elasticidad persistente después del secado, excelente adherencia en distintos materiales y buena resistencia a las sustancias químicas.

Para toda aplicación de sellado y de pegado en la industria constructora y la metalúrgica, pegamentos estructurales en construcciones con vibraciones y sellado de juntas de contracción en suelos de hormigón y pegadura de tejas.

Datos técnicos	
Base	Poliuretano
Consistencia	Pasta Estable
Sistema de secado	Polimerización por la humedad del aire
Formación de piel (20°C/65% H.R.) (*)	Ca. 15 min.
Tiempo de secado (20°C/65% H.R.) (*)	3mm/24h
Dureza (Shore A)	40 5
Densidad	1,30g/ml
Rango de temperaturas	De -30°C a + 90°C
Recuperación elástica	>80%
Movimiento admisible máximo	20%
Módulo de elasticidad 100% (DIN 53504)	>0,80 N/mm²
Tensión máxima (DIN 53504)	>1,70 N/mm²
Alargamiento a la rotura (DIN 53504)	700%
*Estos valores pueden variar según factores como la temperatura, el espesor de la capa y el sustrato	